

TECHNISCHE FICHE

CRM 20-40-48 - Finixa standaard spuitfolie in een doos - 400cm x 150m

Productgegevens

Dichtheid:	0,95 g / cm ³
Dikte:	8µm
Treksterkte machinerichting:	70 N / mm ²
Treksterkte omgekeerde richting:	28 N / mm ²
Breukrek in productie lengte:	422 %
Breukrek in productie breedte:	893 %
Valproef:	3,45 g/µm

Opslag

Houdbaarheid:	12 maanden vanaf leverdatum
Opslagtemperatuur:	+ 20°C / ± 10°C
Relative vochtigheid (RH):	30-90%
Opslag:	in gesloten ruimtes
Blootstelling aan UV-straling:	te vermijden

DIMENSIE CRM 20: 400cm x 150m
55 rollen op een pallet

DIMENSIE CRM 40: 400cm x 300m
32 rollen op een pallet

DIMENSIE CRM 48: 480cm x 200m
36 rollen op een pallet

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.