

TECHNISCHE FICHE

GAP 20 – Fijn polyester plamuur 2kg + verharder

OMSCHRIJVING

Toepassing

Licht witte 2K-polyester fijne plamuur, aan te brengen in dunne en zeer dunne lagen als toplaag over polyester vulplamuren om kleine oneffenheden en kleine lakschade op wagens (krassen) op te vullen.

Eigenschappen

- Geschikt voor ijzer, staal, aluminium, verzinkte ondergronden en plastic versterkt met glasvezel
- Hoge elasticiteit
- Zeer goed schuurbaar
- Dekt zeer goed
- Licht witte pigmentatie
- Kan zonder problemen afgewerkt worden met elke deklaag

Specificatie

Bindmiddel: onverzadigde polyesterhars
Vaste stof: 84-87 gewicht-%
Specifiek gewicht: 1.68 – 1.72 kg/l **DIN 51 757**

Kleur

Licht wit

Stockage

In de originele verpakking, ongeopend minimum 18 maanden

Veiligheidslabels

VbF: wetgeving betreffende ontvlambare vloeistoffen:
GAP 20 nvt ontvlambaar, Xn bevat styreen
verharder nvt Xi irriterend, oxidatief, bevat benzoyl-peroxyde

VOC regelgeving

EU grenswaarde van dit product (cat. B/b): 250 g/l
Dit product bevat max. 1g/l VOC

TOEPASSING

Verwerkingsomstandigheden

Bij +10°C en tot 90% relatieve luchtvochtigheid

Bij temperaturen lager dan +10°C zal de polyester plamuur niet uitharden.

Vorbereiding van de ondergrond

IJzer, staal, aluminium, verzinkte ondergronden, plastic versterkt met glasvezel:

Reinigen, schuren (verwijder alle roest en oxidatie) en ontvetten met siliconenontvetter.

Oude verflaag:

Thermoplastische lakken (NC-, 1K acryllakken) en zuur reactieve lakken en kunstharlakken moeten zorgvuldig afgeschuurd worden.

Mengverhouding: 2 % verharder (volgens gewicht)

Pottijd (20°C): 4-5 minuten

Schuren (20°C): droog of nat na ongeveer 15 minuten

BELANGRIJKE OPMERKING

Te veel of te weinig gebruik van de verharder kan gevolgen hebben voor de lakafwerking.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zorg voor voldoende verluchting tijdens gebruik. Indien er niet voldoende ventilatie is, ademhalingsapparaat dragen. Niet roken, niet eten en drinken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Reinig onmiddellijk na gebruik uw gereedschap met een universele thinner.

Opmerking: na uitharding kan de plamuur niet meer verwijderd worden.

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type plamuur hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.